



Resultados das análises de poeira oriunda dos rejeitos armazenados nas barragens B2 e B3

1) Amostra de poeira oriunda do rejeito da barragem B3

Resultado da análise Química

Fe (%)	SiO ₂ (%)	Mn (%)	P (%)	Al ₂ O ₃ (%)	MgO (%)	CaO (%)	TiO ₂ (%)
46,93	27,31	0,042	0,058	2,75	0,03	0,01	0,11

2) Amostra de poeira oriunda do rejeito da barragem B2

Resultado da análise Química

Fe (%)	SiO ₂ (%)	Mn (%)	P (%)	Al ₂ O ₃ (%)	MgO (%)	CaO (%)	TiO ₂ (%)
16,13	69,45	0,10	0,061	2,56	0,02	0,03	0,089

Responsável pela análise
Valter Pezeira da Silva
CRQ 02411310

Responsável Técnico pelo laboratório
Clayton Nogueira Moreira
CRQ 02301464